

沉淀硅橡胶

基本型号: K705

产品描述: 常见的一般性能硅橡胶产品

产品特性:

- ★ 耐高低温冲击
- ★ 快速硫化
- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害
- ★ 优异的耐热性, 耐臭氧性和抗化学侵蚀性
- ★ 极好的电气绝缘性能

主要应用:

按键类产品。

典型物性表:

No.	项目	K705
1	外观	半透明
3	硬度 (邵尔 A 型), Shore A	5
5	撕裂强度, kN/m	5
6	拉伸强度, MPa	3
7	伸长率, %	900
8	回弹性, %	900
9	拉伸永久变形	14

硫化条件: C-15 1.3%, 170°C × 10min

操作条件: 使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件: 低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射