

## 沉淀硅橡胶

基本型号: K700

产品描述: 一般硅橡胶是硅胶产品一种常见性能硅胶产品

产品特性:

- ★ 耐高低温冲击
- ★ 快速硫化
- ★ 极低的气味;硫化过程中释放物对人体无害
- ★ 优异的耐热性, 耐臭氧性和抗化学侵蚀性
- ★ 极好的电气绝缘性能

主要应用:

按键类产品。

典型物性表:

项目	要 求									
	K705	K710	K720	K730	K740	K750	K760	K770	K780	K790
外观	半透明									
硬度 (邵尔 A 型), Shore A	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90
撕裂强度, KN/m	5	9	14	17	20	22	23	22	10	8
拉伸强度, MPa	3.0	5.0	6.5	7.0	7.5	8	7.5	7.5	7	5.5
伸长率, %	900	850	720	600	500	400	340	260	200	160
回弹性, %	38	45	53	65	68	72	65	62	56	52
拉伸永久变形	14	15	15	15	16	16	16	17	15	15

硫化条件: C-15 1.3%, 170°C×10min

操作条件: 使用时戴上防护眼镜和防护手套

CN-S



**深圳市力達創新科技有限公司**  
**SHENZHEN LIDA INNOVATIVE TECHNOLOGY LTD**



ADD:NO.618,International Culture Building,NO.3039 middle of Shennan Road,Futian District,Shenzhen P.R.C  
TEL: +86-755-82883586 FAX: +86-755-82883596  
TEL: +886-2-26591840 FAX: +886-2-87975545  
http://www.qantech.com E-MAIL : qanta@qantech.com

存储条件：低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射