

## 一般沉淀硅橡胶

基本型号: K190

产品描述: 多用途有机硅橡胶, 适用于各种模压制品

产品特性:

- ★多种用途(GP)
- ★10-90 JIS A 类硬度
- ★可着色
- ★可在较大的温度范围内使用
- ★适于加入增容填充剂

主要应用:

- ★一般橡胶模压成型
- ★家用电器橡胶零件
- ★键盘
- ★办公设备胶辊

典型物性表:

No.	项目	K190
1	外观	半透明
3	硬度(邵尔A型), Shore A	90
5	撕裂强度, KN/m	16
6	拉伸强度, MPa	5.5
7	伸长率, %	100
8	回弹性, %	46
9	压缩永久变形, %	15
10	拉伸永久变形, %	15

硫化条件: C-8 (0.5%), 170°C×10min。二次硫化 200°C×4h

操作条件: 使用时戴上防护眼镜和防护手套

存储条件: 低温干燥, 远离明火, 避免阳光直射。